

novatec PREMIUM II

engineered graphite with Kevlar®

Werkstoffprofil:

- Hochverdichteter Dichtungswerkstoff, druckstandfest, temperaturbeständig und mit guter Verformungsfähigkeit.
- Hauptbestandteile sind Graphit und Aramidfasern, gebunden mit NBR
- Modernster Verbundwerkstoff, welcher die Materialvorteile von Graphit und Aramid vereint.

Typische Einsatzgebiete:

- In der allgemeinen und chemischen Industrie
- Öle und Fette, Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Kältemittel, Wasser, Wasserdampf

Lieferdaten:

- Formate in mm: 2000x1500
- Dicken in mm: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0
- Sonderformate auf Anfrage
- Weitere Materialdicken auf Anfrage

Allgemeine Angaben	Bindemittel:	NBR		
	Zulassungen:	DVGW / KTW / WRC / W270 / VP401 / BAM (max. 110°C / 130 bar) / TA Luft / SVGW		
	Kennfarbe:	königsblau		
	Stempel:	Wabe mit Frenzelit		
	Antihafbeschichtung:	serienmäßig beidseitig A310		
	Dickentoleranzen:	nach DIN 28091-1		
Physikalische Kennwerte (Probendicke 2,00mm)	Kennwert	Prüfnorm	Einheit	Wert *
	Bezeichnung	DIN 28 091-2		FA - A 1 - O
	Dichte	DIN 28 090-2	[g/cm ³]	1,70
	Zugfestigkeit	DIN 52 910		
		längs	[N/mm ²]	18
		quer	[N/mm ²]	14
	Druckstandfestigkeit $\sigma_{dE/16}$	DIN 52 913		
		175°C	[N/mm ²]	37
		300°C	[N/mm ²]	30
	Zusammendrückung	ASTM F 36 J	[%]	7
	Rückfederung	ASTM F 36 J	[%]	60
	Kaltstauchwert ϵ_{KSW}	DIN 28 090-2	[%]	6
	Kaltrückverformungswert ϵ_{KRW}	DIN 28 090-2	[%]	3
	Warmsetzwert $\epsilon_{WSW/200}$	DIN 28 090-2	[%]	6
	Warmrückverformungswert $\epsilon_{WRW/200}$	DIN 28 090-2	[%]	2
	Rückverformungswert R	DIN 28 090-2	[mm]	0,04
	Spezifische Leckrate	DIN 3535-6	[mg/(m·s)]	≤ 0,1
	Spezifische Leckrate $\lambda_{2,0}$	DIN 28 090-2	[mg/(m·s)]	≤ 0,1
	Medienbeständigkeit	ASTM F 146		
		ASTM IRM903	5h/150°C	
	Änderung Gewicht	[%]	≤ 10	
	Änderung Dicke	[%]	≤ 5	
	ASTM Fuel B	5h/23°C		
	Änderung Gewicht	[%]	≤ 10	
	Änderung Dicke	[%]	≤ 5	
Chloridgehalt (wasserlöslich)	Siemens AV-9-014	[ppm]	≤ 50	

* = Modalwert (Typischer Wert)

Ausgabe: 11.07

Änderungsstand: 6

vorherige Ausgaben sind ungültig

Die genannten techn. Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen ermittelt. Bei der Vielzahl mögl. Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Produktänderungen, die dem techn. Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.